






## Műanyag alapozó

<b>Termék leírás:</b>		
Egykomponensű, gyorsan száradó tapadó alapozó, növeli a tapadást a műanyag felület és a bevonó réteg közt. Exlak műanyag lemosó hígító után ajánlott a használata. Szintelen, egy vagy kétrétegű alkalmazása javasolt szórópisztollyal vagy ecsettel. Rétegek közti várakozási idő a fedőréteggel együtt 20 perc 20°C-on.		
<b>Alkalmazás:</b>		
Felhasználásra kész termék. Alkalmazható ecsettel vagy szórópisztollyal.		
	sorok száma:	2
	Szórási nyomás	2-2,5 bar
	fúvókaméret	1,3-1,4 mm
	szellőztetési, várakozási idő a rétegek közt	20 perc
	száradási idő a következő típusú bevonat felviteléhez	30-40 perc 20°C-on
A 30-40 percet követő száradás után bármilyen autóiipari alapozóval, vagy festékekkel bevonható.		
<b>Szerves oldószeranyag tartalom: (VOC)</b>		
maximum VOC tartalom a termékben	810 gr/liter	
VOC kategória: II/B,e	840 gr/liter	
<i>a termék megfelel az EU 2004/42/CE/II,B/e(840) direktívájának</i>		
<b>Tárolási feltételek, minőségét megőrzi:</b>		
Tárolása hőtől és gyújtóforrástól távol tartandó. Minőségét bontatlan csomagolásban száraz hűvös napfénytől védett helyen a gyártástól számított időponttól 12 hónapig őrzi meg. Gyártási idő a dobozon található.		
<b>Eszközök tisztítása:</b>		
Akril vagy Nitró hígítóval lehetséges		
<b>Munkavédelmi és egészségügyi előírások:</b>		
Kérjük tanulmányozza a termék Biztonsági adatlapját		
<b>A termék fajsúlya</b>		
kb: 862 gr/liter		